Acryl 2100

Resina Acrílica

NATURALEZA QUÍMICA:	Polímero acrílico en emulsión.
APARIENCIA:	Líquido Opaco Blanco.
VALOR DE pH:	7 +/- 1
CARGA:	Aniónica
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	35% +/- 1%

Características

El **Acryl 2100** forma una película transparente, flexible, elástica.
Acryl 2100 confiere muy buen poder de llenado con excelente resistencia.

Metodo de uso

Por el poder de cobertura del **Acry 2100** puede emplearse como ligante principal en terminaciones de tapiceria o capelladas lijadas pigmentadas.
En las formulaciones con **Acryl 2100** puede emplearse cantidades elevadas de pigmentos con lo que se logran coberturas plenas con mínima cantidad de pintura aplicada.
Acryl 2100 se puede utilizar en la terminación de cueros lijados batanados, logrando buena cobertura sin endurecer el cuero.

Precauciones:

Tomar las precauciones habituales para el trabajo con productos químicos.
Usar guantes apropiados para la manipulación de productos químicos, máscaras, antiparras.
Mantener el envase bien cerrado.
Temperatura de almacenamiento entre 5 y35º C.
Preservar de la intemperie y las heladas.
En caso de la inhalación de los vapores o nieblas tomar abundante aire fresco. En caso de ingerir o inhalar, consultar inmediatamente al médico.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante. Si las molestias persisten consultar inmediatamente al médico.
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Las informaciones y las recomendaciones facilitadas en este folleto están basadas en nuestros conocimientos, controles estadísticos y experiencias actuales; las mismas no suponen ninguna garantía de parte de Velargen S.R.L. y están sujetas a cambio sin obligación de aviso previo.
Velargen S.R.L. no puede controlar las condiciones de almacenamiento y de utilización de sus productos, por lo que no puede aceptar responsabilidades respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.